

Tehničke informacije

AQUAFLOOR 1K LAK ZA PARKET I NAMJEŠTAJ – MAT

Jednokomponentni akril-poliuretanski vodeni lak



Opis

AQUAFLOOR 1K LAK ZA PARKET I NAMJEŠTAJ MAT – je jednokomponentni akril- poliuretanski vodeni, bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa, namještaja i drugih drvenih obloga u prostorima srednjeg opterećenja. Odlikuje se dugotrajnošću te otpornošću na habanje.

Područje primjene

AQUAFLOOR 1K LAK koristi se za zaštitu i dekoraciju parketa, namještaja i drugih drvenih obloga.

Asortiman proizvoda

AQUAFLOOR 1K LAK ZA PARKET I NAMJEŠTAJ

Svojstva proizvoda

Ekološki prihvatljiv

Netoksičan

Nezapaljiv

Otporan na habanje, odlikuje se dobrom tvrdoćom s postotkom sjaja od 20 – 40 % te je otporan na blaže kemikalije.

Razrjeđenje

Lak se ne razrjeđuje.

Izgled premaza

Odlikuje se smanjenim sjajem i punoćom filma.

Izdašnost:

3 m²/l za tri sloja (0,3 l/m²)

Gustoća

1,04 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Viskozitet

50 – 55 s (HRN EN ISO 2431, DIN 4 pri 20 °C)

Sadržaj nehlapivih tvari

40 % maseno (HRN EN ISO 3251)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(i), 140 g/l; maks. 60 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Tehničke informacije

AQUAFLOOR 1K LAK ZA PARKET I NAMJEŠTAJ – MAT

Jednokomponentni akril-poliuretanski vodeni lak

Uvjeti rada

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %.

Priprema podloge

Prije nanošenja laka za parket potrebno je pripremiti podlogu. Podloga treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća te prebrušena (završno brusnim papirom br. 150). Nakon brušenja temeljito ukloniti svu prašinu.

Aplikacija proizvoda

Prije upotrebe lak dobro promiješati! Smjesu nanositi kistom ili specijalnim valjkom u 3 sloja (međuslojno sušenje 4 sata) na suhu, obrušenu i otprašenu podlogu. Lak se može izravno nanositi na drvenu podlogu kao prvi sloj ili na sloj Aquamaestro temeljnog akrilnog laka za parket. Međuslojno brušenje izvodi se brusnim papirom br.320 ili finijim. Prostorija u kojoj je lak apliciran na parket se može se koristiti nakon 24 – 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja, a alat odmah nakon uporabe oprati u vodi. Ambalažu s preostalim lakom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.

Sušenje premaza

suho na dodir: 30 minuta

za brušenje: 3 – 4 h

potpuno suho: 48 h

Međupremazni interval

3 – 4 h, kod optimalnih uvjeta rada od 18 – 22 °C, relativne vlažnosti zraka 40 – 75 %

Sustavi nanošenja

I.	Aquamaestro akrilni temeljni lak za parket	(1x)
	Aquafloor 1K lak za parket i namještaj	(2 - 3x)
II.	Aquafloor 1K lak za parket i namještaj	(3 - 4x)

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Rok valjanosti

U neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

Napomena

Proizvod nije zapaljiv!

Proizvod ne smije smrznuti!

Tehničke informacije

AQUAFLOOR 1K LAK ZA PARKET I NAMJEŠTAJ – MAT

Jednokomponentni akril-poliuretanski vodeni lak

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o.

Opće napomene

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

O 8.3/2//1 | 5. studenoga 2025.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668